



## スニーカット W101

Snycut W101

### ■製品の概要

キューミック スニーカット W101 は、精製された基油に厳選された乳化剤・防錆剤・抗菌剤・消泡剤等をバランス良く配合した、安全性の高いエマルジョンタイプの水溶性切削油です。塩素を含まず、JIS 規格では A1 種 1 号に分類されます。

### ■製品の特長

- i) エマルジョンの安全性に優れ、使用中に油分の分離を起こすことなく、長時間使用できます。
- ii) 冷却性に優れ、切削速度を高め生産性が向上します。また優れた抗菌性により液寿命を延長します。不水溶性切削油よりミスの発生が少なく、作業環境が優れております。
- iii) 優れた洗浄性により、機械まわりの汚れを最小限に抑えます。
- iv) 水との希釈後は、不燃であり大容量タンクで使用しても消防法の適用を受けません。

### ■用途

銅、銅合金、アルミニウム、鋳鉄、および各種鋼の軽・中切削及び一般研削に使用されます。使用に際しては、下記希釈倍率をご参照ください。

	銅・アルミ及びその合金	鋳鉄	普通鋼
軽・中切削	25～30	20	10～15
一般研削	30～40	20	15～20

### ■代表性状

スニーカット W101		現液	エマルジョン
密度 (15℃)	g/cm <sup>3</sup>	0.9215	-
色 (ASTM)		L2.5	-
外観		褐色透明	乳白色
動粘度 (@40℃)	mm <sup>2</sup> /s	17.17	-
金属腐食 銅 (室温 48hr)		-	変色なし

### ■荷姿

200L ドラム缶

20L ペール缶

### ■消防法上の注意

危険物第 4 類

第 3 石油類

危険等級 III

⚠ 取扱い上の注意	
目に入った時	清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄して下さい。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けて下さい。
皮膚に触れた時	石鹸を使用して水で十分洗い落として下さい。
飲み込んだ時	少量であれば問題ありません。多量（例えば 500cc 以上）に飲み込んだ時は、直ちにコップ 1～2 杯の水を飲み、医師の手当てを受けて下さい。（意識がしっかりしている時は吐かせても構いませんが、意識の無い時は決して吐かせてはなりません。）